

Produit de Coupe pour bois traités en autoclave

PROPRIÉTÉS

- Grand pouvoir mouillant. Excellente imprégnation de la partie coupée.
- Non filmogène.
- Prêt à l'emploi.
- Produit en phase aqueuse.
- Mise en œuvre aisée.

FONCTIONS

- Le PCD 91 est un traitement de préservation pour les bois traités en autoclave (en classes 3 et 4) au niveau des coupes et des retouches effectuées pendant leur mise en œuvre en atelier et sur chantiers avant tout produit de protection ultérieur.
- Il protège contre le pourrissement, les insectes, les mousses même en environnement confiné et humide.

DESTINATION

Sur tous les bois traités en autoclave.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect	Liquide vert
Liant	Résines acryliques
Densité à 18°C	1.01 ± 0.1
Extrait sec	7% ± 1
Point d'éclair	> 100°C
pH	8 ± 0.5
Viscosité à 23°C (ISO 3)	97" ± 5
Conditionnements	1 litre - 2,5 litres et 10 litres

RENDEMENT

5 à 7 m²/litre.

Le rendement pratique varie en fonction du type d'utilisation, de l'état de surface, de l'absorption du support ainsi que du mode d'application.

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau, pulvérisation ou au trempé.

DILUTION

Ne pas diluer.

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

- Ne pas utiliser par une température ambiante inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C.
- Respecter les conditions et prescriptions définies par la société Durieu.
- Un mode opératoire détaillé est disponible sur demande au Service Technique.

RECOMMANDATIONS AVANT APPLICATION

- Ne pas diluer.
- Agiter doucement avant emploi car le produit risque de mousser.
- Vérifier que le bois soit propre et brut d'origine (sans finition).

PCD 91



APPLICATION

- **Petites retouches locales :**
 - Appliquer en badigeonnage une couche généreuse de PCD 91 sur les parties concernées.
 - Essuyage des coulures si besoin.
- **Pour de grandes coupes :**
 - Possibilité d'effectuer un trempage de la zone concernée pendant 5 minutes.
 - Laisser le produit s'égoutter.

SÉCHAGE ET RECOUVREMENT

Séchage : 48 heures à 22°C. Il est important de respecter ce temps de séchage afin de permettre aux substances actives de se fixer au bois.

Recouvrement : Le PCD 91 est un produit de préservation. Il ne remplace en aucun cas un produit de finition.

• Après séchage de 48 heures, il est recommandé de protéger l'ensemble du support en bois traité autoclave par du SEASONITE®* afin de limiter le grisaillement, réduire les risques de fendillement et de déformation du bois par suite d'une exposition brutale au soleil, à la pluie ou au gel.

• PCD 91 est compatible, après préparation au SEASONITE®*, avec tous les produits de protection OWATROL®/DURIEU. Compatible aussi avec tout autre produit mono ou bicomposant de finition.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Nettoyer les outils à l'eau.

CONSERVATION

Durée de conservation : 3 ans en emballage clos, non entamé.

Conserver dans son emballage d'origine fermé à l'abri du gel et des températures élevées.

* Produit du même fabricant. Consulter nos fiches techniques et demander un mode opératoire détaillé au Service Technique.



La présente notice a pour but de renseigner notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité. Les conseils donnés n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état du support du chantier à entreprendre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès du Service Technique que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



SUD ENVIRONNEMENT

475, impasse umberti - 82710 BRESSOLS
Tél. 05 63 27 02 11 - info@sudenvironnement.fr